反射防止塗料

ワニコートNR




株式会社佑光社

(PARKER CORPORATION GROUP)

〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町23-10

TEL 0480(23)1711 FAX 0480(23)4480

E-mail:info@yuko-sha.com https://www.yuko-sha.com



反射防止塗料

ワニコートNR



株式会社佑光社

(PARKER CORPORATION GROUP)

〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町23-10 TEL 0480(23)1711 FAX 0480(23)4480

E-mail:info@yuko-sha.com

https://www.yuko-sha.com




反射防止塗料

ワニコートNR

「ワニコートNR」は、基材上に塗装することにより、光の反射を抑制する 塗膜を形成することが出来る機能性塗料です。

1.特 徴

◇紫外~可視光~近赤外領域の光の反射が低く抑えられます。



装置名:V-670、積分球:使用 正反射光:含む 入射角:5度

⇒塗膜外観は、明度が低く、低光沢の意匠になります。

塗膜表面(表面拡大、100倍)

	ワニコートNR	模様塗料黒	一般艶消し黒
素材: ABS樹脂板 黒			
明度・⊿L* CM-2600 d	13.14	22.70	24.10
光沢・60° VG7000	0.1	1.0	3.3
光沢・85 [°] VG7000	0.2	0.5	14.9

反射防止塗料 ワニコートNR

◇二次密着性に優れ、耐久性のある塗膜を形成、二次試験後の反射性能も保持します。

塗膜性能評価事例

・塗料:ワニコートNR

• 素 材:ポリカーボネート樹脂

・ 強制乾燥: 70℃×20分・ 試験投入: 強制乾燥後2日

試 験 項 目			目		試験条件·試験方法	試験成績	
一次付着性試験				験	碁盤目クロスカットテープ剥離(2.0mm幅、5×5マス)		25/25
冷 熱 サ イ ク 試	サ 1	´ ク	ル	(40°C , 201+88 110°C , 201+88) , 7 2 2 8 4 4 8 4 4	付着性試験	25/25	
		験	(-40℃×2時間、110℃×2時間)×各20サイクル後	反射性能	明度L*:初期値を維持 光沢・85°:0.2以下維持		
	-1 \S	性	試	₽₽		付着性試験	25/25
耐湿性	往	訊	験	85℃、98%RH、240時間後	反射性能	明度L*:初期値を維持 光沢・85°:0.2以下維持	
耐 光 性 試	験	キセノンウェザーメーター試験 180W/㎡(300-400nm)、BPT83℃、照射のみ 928時間・約450MJ/㎡(300-400nm)		明度L*:初期値を維持 光沢・85°:0.2以下維持			
	生	訊	尚 史	車内(ホンダ、FIT)ダッシュボード上、1年間	明度L*:初期値を維持 光沢・85°:0.2以下維持		
耐候	性	試	は、験	キセノンウェザーメーター試験 180W/㎡(300-400nm)、BPT63℃、照射 降雨18分、928時間・約450MJ/㎡(300-4	明度L*:初期値を維持 光沢・85°:0.2以下維持		
				屋外暴露試験(久喜)、1年間		明度L*:汚損の為上昇 光沢・85°:0.2以下維持	

反射防止塗料 ワニコートNR

2. 適応用途例

カメラ部品(デジタルカメラ、スマートフォン) センサー部品(車輌ADAS関連、赤外線、コピー機) ヘッドアップディスプレイ部品

3. 塗装方法

エアスプレー

4. 適応素材

ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、PBT樹脂、アクリル樹脂等

- ※実素材への適性は事前に御確認お願いします。
- ※アルミ、ステンレス等の金属素材には、化成処理+メタルキングBT黒(150℃焼付)が 必要となります。

5. 塗装仕様例

(1)使用材料

材	料	分	類	製 品 名
塗	Wal	主	剤	ワニコートNR
	料	硬	化 剤	ワニコートNR 硬化剤
シン	ナー			BCh10シンナー / BCh20シンナー

(2)塗装工程

	I	程	Ē		塗料(材料)・条件等	希釈割合 (%)	膜厚 (平均、畑)	備 考
1	素	地	調	整	脱脂(IPA等)			
2	塗			装	主 剤:ワニコートNR 硬化剤:ワニコートNR硬化剤 調合比:主剤:硬化剤=4:1 〔重量比〕 シンナー:BCh10シンナー	40~60	120 (電磁式膜厚計 による測定)	<参考塗装条件> エアースプレー :IWATA W-101(ϕ 1.3) 霧化エアー圧: 0.2~0.3MPa 吐出量:1.5回転 ガン距離:15~20cm
3	セ、	ッティ	ィン	グ	5分以上			
4	強	制	乾	燥	70℃×20分			

※本文中の特性値は、弊社での試験結果の一例であり規格値を示すものではありません。 また、記載内容は仕様変更により断りなく変更することがあります。