

特殊変性エポキシ樹脂塗料

# シンクロン100

株式会社 佑光社

(PARKERCORPORATION GROUP)

〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町23-10

TEL 0480(23)1711 FAX 0480(23)4480

E-mail [info@yuko-sha.com](mailto:info@yuko-sha.com)

<https://www.yuko-sha.com>



特殊変性エポキシ樹脂塗料

# シンクロン 100



「シンクロン100」は、金属表面と強力に結合する官能基を持つ特殊合成樹脂を主体とする下塗用塗料です。未処理鋼板、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム及びマグネシウム合金等の非鉄金属に対する驚異的な付着性と耐食性を発揮します。

## ■特徴

- 各種金属表面に対する付着性に優れます。
- 耐薬品性、耐食性等の二次性能に優れます。
- 加工性に優れます。
- 各種塗装方法が適応できます。
- 2C2B，2C1Bのどちらにも対応できます。
- 重金属等の有害物質を含有しません。

## ■使用用途

車両、弱電関係等鋼板その他一般金属

## ■容姿

16kg、

## ■色調

黒・グレー



## ■使用方法

- ・エアースプレー、静電塗装等あらゆる塗装方法が可能です。
- ・希釈シンナーはエポキシ専用シンナーを御使用ください。
- ・希釈シンナーは塗装方法、塗装環境により各種取り揃えております。蒸留曲線を御参照ください。

## ■標準塗装仕様

- ・ 塗 装 方 法 : エアースプレー塗装
- ・ 希 釈 率 : 塗料 : シンナー = 100 : 40 ~ 70  
(重量比)
- ・ セッティング : 5 ~ 10分
- ・ 焼 付 条 件 : 150 ~ 170℃ × 20 ~ 30分
- ・ 標 準 膜 厚 : 15 ~ 25 μ (ドライ)

蒸留曲線

